

Leichtausgleichsschicht einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Light 600 Rapid

Hinweis:

Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Einbau einer bauaufsichtlich zugelassenen, nicht brennbaren, pumpbaren, schnelltrocknenden Wärmedämmsschicht zur Erstellung einer gebundenen Wärmedämmung, besonders geeignet unter Trockenestrichen sowie zur Verfüllung von Rohrkanälen, Holzbalkendecken, Fehlstellen zwischen Wärmedämmplatten nach DIN 16025-1 unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Light 600 Rapid mit nachfolgenden Eigenschaften:

wärmedämmend, verkürzte Trocknungszeit, gebunden, nicht brennbar, bauaufsichtlich zugelassen, für innen und außen

Produkt: RAPID-FLOOR® Light 600 Rapid
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Zulassung

Druckfestigkeit: 1200 kPa

Wärmeleitfähigkeit: 0,18 W/mK

Baustoffklasse: A2

Trockenrohdichte: ca. 500 kg/m³

Begehbar: nach ca. 24 Stunden

Belegreife: ≤ 12 CM-% nach ca. 48 Stunden (bei 50mm Schichtdicke),
zu ermitteln gemäß CM-Messprotokoll RAPID-FLOOR® Light Rapid

Rezepturvorgabe
gemäß Zulassung: 1 Sack Schüttung à 200 ltr. + 3 Sack Zement à 25 kg (CEM I 42,5 R, N / CEM II A-LL42,5 R, N) + ca. 30 ltr. Anmachwasser

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____