

## Beschleunigter Calciumsulfatfließestrich im Verbund der Güte CAF ≤ C45-F7, z.B. mit RAPID-FLOOR® Compound CAF-FM

### Hinweis:

Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Calciumsulfatfließestrich im Verbund nach DIN 18560-3 als beschleunigten Estrich herstellen, unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Compound CAF-FM oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Emissionswerte. Estrichprüfung nach AgBB-Schema mit Emissionsnachweis und folgenden Eigenschaften:

mineralisch, emissionsgeprüft, keine Rückfeuchtung,  
TVOC 7 d ≤ 150 µg/m³, Formaldehydemission 7 d ≤ 12 µg/m³,  
Acetaldehydemission 7 d ≤ 12 µg/m³, Geruch 7 d ≤ Stufe 3

Stoffe mit nachfolgenden Einstufungen dürfen im Produkt nicht eingesetzt werden:

Stoffe nach MAK-Liste III1 und III2  
Stoffe nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung): Kategorien Carc. 1A, 1B, Mut. 1A, 1B, Repr. 1A, 1B  
Stoffe nach IARC Gruppe 1 und 2A  
Zulassungspflichtige Stoffe nach Anhang XIV der REACH-Verordnung  
Stoffe nach RL 67/548/EWG K1, K2, M1, M2, R1, R2 und entsprechendem nationalen Recht (z.B. TRGS 905)  
POPs gemäß Verordnung über persistente organische Stoffe 850/2004  
Besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Verordnung (EG) 1907/2006, Artikel 59 Absatz 1 (SVHC, REACH-Kandidatenliste)  
Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber und deren Verbindungen  
Zinnorganische Verbindungen  
Antimontrioxid  
HFKW  
Organophosphate  
Halogenorganische Verbindungen  
Pyrethroide  
Phtalsäureester, Terephthsäureester (außer PET)  
Stoffe nach WGK3

- Produkt: RAPID-FLOOR® Compound CAF-FM  
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Emissionswerte
- Festigkeitsklasse: ≤ CAF-C45-F7, je nach Bindemittel und Rezeptur des Betonwerks
- Belegreife: nach ca. 12 bis 18 Tagen,  
je nach Estrichdicke und klimatischen Bedingungen,  
zu ermitteln gemäß CM-Messprotokoll RAPID-FLOOR® Compound CAF-FM
- Verbrauch: 25,0 kg pro m³ Estrichmörtel
- Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de
- Fabrikat: \_\_\_\_\_