

Haftbrücke erstellen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Haftbrücke HB

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Aufbringen einer mineralischen Haftbrücke zur Erstellung eines nach DIN 18560-3 zu erstellenden, zementären Verbundestrichs unter Verwendung der RAPID-FLOOR® Haftbrücke HB oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

mineralisch, für innen und außen geeignet

Haftzug: i. M. 1,5 N/mm²

Untergrundgüte: mind. C25/C30

Produkt: RAPID-FLOOR® Haftbrücke HB

Verbrauch: ca. 1,2-1,5 kg/m²

Hersteller:
RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____